

# AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE

Peinture Laque acrylique velours



Intérieur

## DÉFINITION

- AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE est une peinture laque garnissante à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

## DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE présente un bon compromis entre le garnissant et la tension.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE masque les irrégularités du support.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE est facile d'application et à faible odeur.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE est d'entretien facile.

## MISE EN OEUVRE

- **Rendement :** 10 m<sup>2</sup>/litre/couche. Sur fonds lisses et moyennement absorbants. Variable en fonction de la rugosité et de la porosité du support ainsi que du mode d'application et de la dilution éventuelle.
- **Séchage à 23°C et 50% HR**
- **Matériel d'application :** Brosse synthétique phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4m ou à fibres polyester tissées 6mm. Pistolet pneumatique et airless.
- **Dilution :** A l'eau exclusivement (% en volume).  
Brosse, rouleau, pistolet airless : prêt à l'emploi.  
Pistolet pneumatique : 10 à 15 % maximum.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.
- **Teintes** Blanc et bases P, M et V permettant de réaliser des teintes avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT.

## PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70% d'humidité relative.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2.
- **Présentation** Peinture.
- **Densité** 1,27 ± 0,05.
- **Liant** Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
- **Extrait sec en poids** 47% ± 2%.
- **Extrait sec en volume** 32% ± 3%.
- **Degré de brillant** Velours (9-12 GU à 60° / 19-25 GU à 85° selon la Norme NF EN ISO 2813).
- **COV** Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130g/l(2010).  
Ce produit contient au maximum 90 g/l COV.
- **Emission dans l'air intérieur\*** **A+**  
\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE

## DESRIPTIF

*L'état et la préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201)*

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRÊT	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés Non peint.	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM	2 couches AMPLIA H <sub>2</sub> O MAT VELOUTE
P.V.C. dur, Aluminium, Zinc, Polyester Non peint.	Epoussetage, dégraissage 1 couche AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM	
Anciennes peintures Parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM Rebouchage et enduisage éventuels.	

## SÉCURITÉ

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat

---

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

---