

# AMPLIA SATIN HES

Peinture-laque alkyde satinée à Haut Extrait Sec

Intérieur - Extérieur



## DÉFINITION

- AMPLIA SATIN HES est une peinture-laque alkyde thixotrope en phase solvant prête à l'emploi pour travaux courants.

## DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- Très gamissant et d'une grande blancheur.
- Présente une excellente tension et un bel arrondi.
- Produit lessivable et facile d'entretien.

## MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau laqueur laine 4mm ou mousse floquée.
- **Application :** Brosse, rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.
- **Rendement :** Sur fonds lisses et non absorbants : Rouleau : 14 à 16m<sup>2</sup>/litre par couche.
- **Séchage à 23°C et 50% HR :** Hors poussière : 3h - Sec : 6h - Recouvrable : 24h.
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit ou diluant synthétique, immédiatement après utilisation.
- **Teintes** Blanc + bases P, M et V permettant de réaliser des teintes avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT.

## PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- Respecter le délai de recouvrement lors de l'application de la deuxième couche.
- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- L'aspect final ainsi que la résistance mécanique et chimique ne sont atteints qu'après 21 jours à 23°C.
- Les peintures-laques à base de résine alkyde ou glycérophtalique en phase solvant ont une tendance naturelle au jaunissement en absence de lumière du jour. L'application simultanée de peintures murales intérieures pouvant contenir de l'ammoniaque, peut provoquer une accélération du jaunissement de ces peintures-laques. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les peintures murales ASTRAL, car elles ne contiennent pas d'ammoniaque.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 4a.
- **Présentation :** Peinture thixotrope.
- **Densité :** 1.45 ± 0,05.
- **Liant :** Résine alkyde thixotrope.
- **Pigments :** Dioxyde de titane rutile.
- **Extrait sec en poids :** 79% ± 2%.
- **Extrait sec en volume :** 63% ± 3%.
- **Degré de brillant :** Satiné moyen (Norme : NF EN ISO 2813) - 25 à 35GU à 60° après séchage complet.
- **COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300g/l(2010).  
Ce produit contient au maximum 299g/l COV.
- **Emission dans l'air intérieur\* :** **A+**  
\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# AMPLIA SATIN **HES**

## DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRÊT	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés Panneaux MDF	Brossage, ponçage, époussetage Rebouchage et enduisage éventuels 1 couche impression de SUPERBASE	2 couches d'AMPLIA SATIN HES
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire de POLYFILLA PRO P 500 PRIMAIRE FERREUX GRIS	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche d'AQUASTRAL IMPRESSION +	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage Rebouchage et enduisage éventuels Retouches ou 1 couche de primaire ou impression en fonction de la nature et de l'état du support	

## SÉCURITÉ

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage.  
Renseignements et FDS disponibles sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*