



## DÉFINITION

- AMPLIA H<sub>2</sub>O SATIN est une peinture laque garnissante à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

## DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- AMPLIA H<sub>2</sub>O SATIN présente un bon compromis entre le garnissant et la tension.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O SATIN masque les irrégularités du support.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O SATIN est facile d'application, à faible odeur et recouvrable dans la journée.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O SATIN est d'entretien facile (bonne lessivabilité et résistance au lustrage).

## MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse synthétique phase aqueuse, Rouleau laqueur polyester tissé 4mm, ou polyester tissé 6mm - Pistolet pneumatique et Airless.
- **Rendement :** 10 - 12m<sup>2</sup>/litre/couche. Sur fonds lisses et moyennement absorbants. Variable en fonction de la rugosité et de la porosité du support ainsi que du mode d'application et de la dilution éventuelle.
- **Séchage à 23°C et 50% HR**
- **Dilution :** Sec : 1h - Recouvrable 6h.  
A l'eau exclusivement (% en volume).  
Brosse, rouleau, pistolet airless : prêt à l'emploi.  
Pistolet pneumatique : 10 à 15% maximum.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.
- **Teintes** Blanc + bases P, M et V permettant de réaliser des teintes avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT.

## PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.
- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70% d'humidité relative.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.
- Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon la NF DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LRV (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2.
- **Densité** 1,27 ± 0,05.
- **Liant** Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
- **Extrait sec en poids** 47% ± 2%.
- **Extrait sec en volume** 32% ± 3%.
- **Degré de brillant** Satiné moyen (30 GU à 60° selon la Norme NF EN ISO 2813)
- **COV** Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130g/l(2010).  
Ce produit contient au maximum 90g/l COV.
- **Emission dans l'air intérieur\*** **A+**  
\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# AMPLIA H2O SATIN

## DESRIPTIF

**L'état et la préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201)**

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRÊT	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés non peints	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche d'AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM	2 couches d'AMPLIA H <sub>2</sub> O SATIN
P.V.C. dur, Aluminium, Zinc, Polyester, non peints	Époussetage, dégraissage 1 couche d'AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche d'AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM Rebouchage et enduisage éventuels.	

## SÉCURITÉ

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*