

AQUASTRAL PREMIUM MAT

Peinture en dispersion aqueuse pour murs et plafonds

Intérieur



DÉFINITION

- AQUASTRAL PREMIUM MAT est une peinture mate à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour la décoration soignée de surfaces murales et plafonds.

DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- Intérieur, pièces sèches et circulations.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT est très mat et sans reprise.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT est très résistant au lustrage et convient ainsi parfaitement à la décoration de surfaces murales.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT est d'une grande blancheur.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT empêche l'apparition de tâches de rouille (têtes de clous, vis ...) pendant la phase de séchage.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyester tissé 9-13mm.
- **Dilution :** Produit prêt à l'emploi.
- **Application :** Brosse et rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser de suite, toujours dans le même sens.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.
- **Rendement :** 12m²/litre et par couche. Peut varier en fonction de la rugosité et de la porosité du support et du mode d'application.
- **Séchage à 23°C et 50% HR :** Sec : 1h - Recouvrable : 6h.
- **Teintes** Bases P (blanc), M et V permettant de réaliser des teintes avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- Éviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification :** AFNOR NFT T 36-005 Famille I - Classe 7b2.
- **Présentation :** Peinture semi-épaisse.
- **Densité :** 1,38 ± 0,05.
- **Liant :** Copolymères acrylique en dispersion aqueuse.
- **Pigments :** Dioxyde de titane rutile.
- **Extrait sec en poids :** 58 % ± 2.
- **Extrait sec en volume :** 43 % ± 3.
- **Degré de brillant :** Inférieur à 3 GU sous 85° (norme NF ISO 2813) – Aspect très mat.
- **Résistance à l'abrasion humide :** Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
- **COV :** Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum : 22 g/l de COV.
- **Emission dans l'air intérieur* :** **A+**
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AQUASTRAL PREMIUM MAT

DESRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou 1 couche d'AQUASTRAL IMPRESSION +	2 couches d'AQUASTRAL PREMIUM MAT
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage soigné 1 couche de SUPERBASE H ₂ O ou 1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou 1 couche d'AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	2 couches d'AQUASTRAL PREMIUM MAT
Bois	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou 1 couche d'AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche de POLYFILLA PRO P500 PRIMAIRE FERREUX GRIS	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche POLYFILLA PRO P510 PRIMAIRE NON FERREUX	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou 1 couche de SUPERBASE H ₂ O ou 1 couche d'AQUASTRAL PREMIUM MAT diluée Rebouchage et enduisage éventuels	

SÉCURITÉ

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.