

AQUASTRAL PREMIUM VELOURS

Peinture acrylique en dispersion aqueuse pour murs et plafonds

Intérieur



DÉFINITION

- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est une peinture mate veloutée à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour la décoration soignée de surfaces murales et plafonds.

DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- Intérieur, pièces sèches et circulations.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est sans reprise, idéal pour le traitement des grandes surfaces.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est très résistant au lustrage et convient ainsi parfaitement à la décoration des surfaces murales.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est d'une grande blancheur.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS empêche l'apparition de tâches de rouille (têtes de clous, vis ...) pendant la phase de séchage.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyester tissé 9-13mm.
- **Dilution :** Produit prêt à l'emploi.
- **Application :** Brosse et rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser de suite, toujours dans le même sens. Rendement : 10m²/litre et par couche. Peut varier en fonction de la rugosité et de la porosité du support et du mode d'application.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.
- **Séchage à 23°C et 50% HR :** Sec : 1 heure - Recouvrable : 6heures minimum.
- **Teintes** Bases P (blanc), M et V permettant de réaliser des teintes avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- Éviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification :** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2.
- **Présentation :** Peinture semi-épaisse.
- **Densité :** 1,38 ± 0,05.
- **Liant :** Copolymères acrylique en dispersion aqueuse.
- **Pigments :** Dioxyde de titane rutile.
- **Extrait sec en poids :** 59 % ± 2.
- **Extrait sec en volume :** 43 % ± 3.
- **Degré de brillant :** 6 à 8 GU à 60° / 3 à 6 GU à 85° - Aspect mat.
- **Résistance à l'abrasion humide :** Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
- **COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 25 g/l.
- **Emission dans l'air intérieur* :** **A+**
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AQUASTRAL PREMIUM VELOURS

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou d'AQUASTRAL IMPRESSION + pour état de finition A et B	2 couches d'AQUASTRAL PREMIUM VELOURS
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage soigné 1 couche de SUPERBASE H2O ou d'AQUASTRAL PRIM ou d'AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	2 couches d'AQUASTRAL PREMIUM VELOURS
Bois	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou d'AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche de POLYFILLA PRO P500 PRIMAIRE FERREUX GRIS	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche de POLYFILLA PRO P510 PRIMAIRE NON FERREUX	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou de SUPERBASE H2O ou d'AQUASTRAL PREMIUM VELOURS dilué Rebouchage et enduisage éventuels	

SÉCURITÉ

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.