



Fiche technique N° LA3443
14-01-2019

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- Nouvelles et anciennes maçonneries : après sous-couche
- Méaux non ferreux : Aluminium - Acier galvanisé - Zinc - Cuivre
- Matières plastiques : PVC
- Carrelage et Verre
- Bois et dérivés - Bois exotiques
- Plâtre et dérivés : Plâtre - Plaques de plâtre cartonées - Enduits de plâtre
- Anciennes peintures : Hydrodiluable - Glycérophthaliques - Acryliques

lauréat prim

Impression et finition multisupports isolante

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

10 à 12 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fonction :

Impression et finition multisupports isolante des tâches d'aspect "Mat Velours".

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Intérieur :** surfaces murales, supports métalliques non ferreux, carrelage mural, PVC, verre.
- **Extérieur :** Boiseries, supports métalliques non ferreux, carrelage mural, PVC, verre.
- **Supports Minéraux après sous-couche**

Qualités dominantes :

- Forte opacité pour un pouvoir couvrant élevé
- Grâce à sa fonction masqueur de tâches, permet de recouvrir directement les auréoles, salissures et tâches de fumée
- Additivé anti-rouille (têtes de clous, agrafes).
- Isolant des bois taniques et exotiques.
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m²/L (selon le support). = 1 h

= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

Pour une isolation optimale des tâches prévoir une consommation entre 8 à 10m²/L.

- **Présentation :** Blanc – prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat Velours
- **Coloration :** Fausses teintes possibles avec système à teinter COLORIMIX®
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 12 L – 3 L – 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,35 à 1,45
- **Extrait sec (pondéral) :** 56 à 60 %
- **Taux de brillance à 60° :** 6
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants.)

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur les métaux non ferreux** : dégraisser, brosser et dépoussiérer pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, lessiver avec une lessive alcaline, rincer, puis laisser sécher.
- **En extérieur** : si présence de mousses, champignons ou algues, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec notre **thelocide**. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer notre **thelocide** et laisser sécher sans rincer.
- **Sur matières plastiques et anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur bois tropicaux et résineux**: Dégraissage au préalable avec un dégraissant adapté.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
- **Sur fonds neufs, bétons cellulaires et parpaing** : appliquer en impression notre **laurprotect prim'O** ou **laurprotect BA**. Puis appliquer 2 couches en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les couches
Voir les Fiches Techniques des produits cités

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds neufs et fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés)** : appliquer 1 couche diluée de 5 à 15 % d'eau selon la porosité du support.
- **Sur métaux non ferreux, PVC, carrelage, verre** : appliquer une couche directe.
- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : 05 62 742 742 - Fax : 05 61 787 551

Mail : contact@theolaur.com Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015