



Fiche technique N° LA3129
19-06-2017

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur
supports conformes au D.T.U. 59.1

PLATRE ET DERIVES : PLATRE - PLAQUES DE
PLATRE CARTONNEES - ENDUITS DE PLATRE
MAÇONNERIES APRES IMPRESSION : CIMENT -
BETON - BRIQUES
ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHALIQVES - ACRYLIQUES
REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS & SEMI-
EPAIS - CRÉPIS

ECLAMAT SUPER

Peinture décorative mate pour
 finition soignée

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

7 à 10 m²/L



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Meilleur pour l'environnement...

- ▶ Teneur minimale en substances dangereuses.
- ▶ Teneur réduite en composés organiques volatils (COV).
- ▶ Bonnes performances pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

... Meilleur pour vous.

FONCTION

Peinture décorative à base de résine acrylique pour travaux de finition soignée.
Aspect Mat en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Intérieur :** surfaces murales.
- **Extérieur :** surfaces murales verticales.

Qualités dominantes :

- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé. Classe 2 pour un rapport de contraste ≥ 98 et $< 99,5$ selon la norme NF EN 6504-1.
- Forte résistance à l'eau et la lumière.
- Masque les hétérogénéités et petites imperfections du support.
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

Caractéristiques pratiques :



= 7 à 10 m²/L



= 1 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Blanc
- **Aspect :** Mat velouté
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® - La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieur à 35% (DTU59-1).
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L - 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (BTP) :** 1,39 à 1,49 (Densité variable selon les bases et les teintes)
- **Extrait sec (pondéral) (BTP) :** 56 à 60 %
- **Taux de brillance à 60° :** < 5
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 10 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Éliminer totalement les anciens badigeons.
- Pour une meilleure durabilité et résistance, utiliser une sous-couche adaptée au support
- Sur fonds poreux :
 - *En intérieur* : appliquer en impression notre Everest'O Primaire ou Visacryl Prim (Ecolabel).
 - *En extérieur* : appliquer en impression notre Laurprotect prim'O ou BA.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général** : Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit** :
 - 1^{ère} couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2^e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015