



Fiche technique N° VI0876
19-06-2018

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur
supports conformes au D.T.U.

- **Métaux non ferreux :**
Cuivre - Zinc - Acier Galvanisé - Acier
Prélaqué
- **Matières Plastiques :**
PVC

VITOG RIP

Primaire d'accrochage

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

10 à 12 m²/L



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Primaire d'aspect mat à base de résine 100% acrylique en dispersion dans l'eau. Destiné à être recouverte par nos peintures.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR


S'applique sur tout supports métallique non ferreux (galvanisé, aluminium et zinc), sur le carrelage mural, les matières plastiques et les matériaux composites. VITOG RIP est le primaire idéal pour une laque à l'eau monocomposante ou à deux composants en finition.

Qualités dominantes :

- Très bon accrochage.
- Grande dureté du film.
- Haut pouvoir couvrant.
- Séchage rapide.
- Sans odeur.

Caractéristiques pratiques :



 = 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat Velouté
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 1 L - 2,5 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,21 à 1,31
- **Extrait sec (pondéral) :** 56 à 60 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010).
Ce produit contient max 40 g/l COV. (Les valeurs de COV tiennent compte de nos colorants)
- **Taux de brillance à 60° :** 15 %

MODE D'EMPLOI

Préparation :

- **Préparation du support :**
 - Les surfaces métalliques non ferreuses doivent être sèches, propres et parfaitement dégraissées.
 - Poncer légèrement les matières plastiques avant l'application de VITOG RIP.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, appliquer VITOG RIP sur fonds propres, secs et sains, conforme à leur D.T.U. L'application se fera en 1 couche à la brosse, au rouleau ou au pistolet (voir fiche conseil pour réglages).
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieure à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015